

*Planta Industrial:*

Ruta 39 Km 12,5 - Pavón - Exaltación de la Cruz  
(2812) Pcia. Buenos Aires - República Argentina  
Tel.: 0054 - 230-4490352 (líneas rotativas).

*Oficinas administrativas:*

Av. San Isidro 4132 - (1429) - C.A.B.A.  
Tel.: 0054- 11 - 4704 - 0123 / 0109

## RESINAL GO-340/60X

Resina alquídica corta en aceite. 60% sólidos en xileno.

### • Características:

Contenido de sólidos:	60 ± 2%
Viscosidad (GARDNER, 25°C):	Z <sub>3</sub> - Z <sub>6</sub>
Índice de acidez:	18 - 22 mg KOH/g
Color (Gardner):	máx. 9
Solvente:	Xileno.

### • Usos y Aplicaciones:

Formulación de esmaltes horneables blancos y de color.  
Se recomienda usar en cortes con resinas de melamina formol  
butiladas en la relación alquídica / melamínica: 75 / 25 , 80 / 20,  
sobre sólidos. Horneo: 20 – 30 minutos a 120°C.

Plastificante de nitrocelulosa.

### • Compatibilidad:

Solventes alifáticos:	Limitada.
Solventes aromáticos:	Buena.
Butanol:	Buena.

### • Presentación:

Tambor metálico por 185 Kg netos.