

Planta Industrial:

Ruta 39 Km 12,5 - Pavón - Exaltación de la Cruz
(2812) Pcia. Buenos Aires - República Argentina
Tel.: 0054 - 230-4490352 (líneas rotativas).

Oficinas administrativas:

Av. San Isidro 4132 - (1429) - C.A.B.A.
Tel.: 0054- 11 - 4704 - 0123 / 0109.

RESINAL CP-375

Resina Fumárica

• Características:

Contenido de sólidos:	mín. 99,5%
Índice de acidez:	200 - 220 mg KOH/g
Punto de Fusión (CAPILAR):	145 - 160 °C
Color (GARDNER):	máx. 9

• Aplicaciones y sugerencias de uso:

Formulación de tintas flexográficas al alcohol.

Formulación de ceras de autobrillo.

Formulación de ceras para frutas y hortalizas.

• Compatibilidad:

Alcoholes:	Buena.
Glicoles:	Buena.
Solventes alifáticos:	Mala.
Solventes aromáticos:	Mala.

• Presentación:

En piedras, en bolsas de 25 Kg.