

Planta Industrial:

Ruta 39 Km 12,5 - Pavón - Exaltación de la Cruz
(2812) Pcia. Buenos Aires - República Argentina
Tel.: 0054 - 230-4490352 (líneas rotativas).

Oficinas administrativas:

Av. San Isidro 4132 - (1429) - C.A.B.A.
Tel.: 0054- 11 - 4704 - 0123 / 0109.

ISOPOL PB-245 Poliisocianato Bloqueado.

• Características:

Contenido de sólidos:	65 ± 2 %
Viscosidad (GARDNER, 25°C):	Z - Z ₃
% NCO bloqueado:	12 ± 2 % sobre sólidos.
Color (GARDNER):	máx. 7
Solvente:	acetato de etilglicol
Temperatura de desbloqueo:	a partir de 130°C

• Usos y Aplicaciones:

Es un producto especialmente formulado para combinar con poliésteres tipo REPOL PO-702 o PO-501.

Presenta la ventaja de desbloqueo a bajas temperaturas.

Se obtienen películas con excelentes propiedades de adhesión, resistencia y flexibilidad.

• Relación de Uso:

Resina Poliéster (REPOL PO-702 ó REPOL PO-501).. **70** (sobre sólidos)
ISOPOL PB-245 **30** (sobre sólidos)

• Presentación:

Tambor metálico por 185 Kg netos.